

Műszaki adatlap
Termékszám: 3384-85

Induline GW-310

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni védelemmel



Vízbázisú



Kültéri



Mérettartó faszervezetekhez




Félig mérettartó faszervezetekhez




Nem mérettartó faszervezetekhez



Vakumat



Hengeres felhordógép




Ecsetelés mártás/locsolás szóró alagút




Használat előtt fel kell keverni



Száradási idő, átdolgozható 2-3 óra múlva



Feldolgozási hőmérséklet



Anyagszükséglet rétegenként



Tárolási idő



Tárolás: zárt göngyölegben, nedvességtől védett, hűvös, fagymentes helyen

Alkalmazási terület

Az Induline GW-310 alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező faszervezetek kékülés elleni védelmére, a MSZ- EN 335-1 (veszélyességi osztály: 2, 3) szabványoknak megfelelően.

Önálló bevonatként használható félig mérettartó és nem mérettartó faszervezetekhez, mint pl. burkolatok, deszkázatok, zsaluzatok, kerítések, kapuk, lugasok, kerti tárolók, pavilonok, stb.

Mérettartó faszervezetek esetén (pl. kültéri nyílászárók) a felületkezelési rendszerben alapozóként használható.

Terméjk jellemzők

Sűrűség:

kb. 1,02 g/cm³ 20 °C-on

Viszkozitás:

kb. 12 mp 4 mm mérőpohárból 20 °C-on

Kötőanyag:

akrilát/alkid rendszer

Kiszerelés:

fémkanna 2,5 l, 5 l, 20 l,

műanyagbordó 120 l

konténer 1000 l

Szín:

3384 színtelen

3385 egyedi szín

Tulajdonságok

- vízben emulgeált, biocid tartalmú vékonylazúr
- védi a fát az UV-sugárzástól
- folyékony favédőszer, mely védelmet biztosít a kékülést okozó gombásodás ellen az EN 152-1 szabvány szerint
- nem pattogzik
- nem reped

Feldolgozás

Felhordható ecseteléssel, mártással, locsolással és szórással (kizárólag zárt berendezésben).

A kezelendő felület legyen zsír-, viasz-, szennyeződés- és pormentes. Az Induline GW-310 felhasználásra készen és a feldolgozási viszkozításra beállítva kerül forgalomba. Felhasználás előtt jól fel kell keverni. A lazúrt legalább 2

rétegben kell felhordani. A két réteg között a száradás idő 2-3 óra. Nagy igénybevételnek kitett felületek esetén indokolt egy harmadik réteg felhordása is. Éjszakai száradás esetén - azaz, ha a két réteg felhordása közt legalább 16 óra telt el - köztelen csiszolásra van szükség. A feldolgozási hőmérséklet: 15 °C-tól 30 °C-ig (érvényes a levegő- és a fa felületi hőmérsékletére is). A megbontott göngyöleget jól vissza kell zárni és tartalmát minél előbb fel kell használni.

Tudnivalók

A megengedett faanyag nedvességtartalom - mérettartó faszerkezet esetén - max. 15 %, - nem mérettartó faszerkezet esetén - max. 18 %.

A vízdoldékony járulékos anyagokban gazdag fafajok esetén (pl. tölgy) előfordulhat, hogy sötét elszíneződések jelentkezhetnek a fafelületen, ezért ajánlott mintafelületet készíteni.

A sztenderd és a különleges színeknél a színreklamációt csak akkor ismerjük el, ha készült mintafelület és azt az alkalmazás technikusunk megtekintette. A felületkezelő anyag felhordása után, a reklamációt nem tudjuk elfogadni.

A GW-310, mint favédőszer biocid hatóanyagokat tartalmaz a fakártevők ellen. Kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható. Helytelen használata egészségkárosodáshoz és környezeti károkhoz vezethet. Minden felesleges érintkezést a szerrel kerülni kell. A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni. A lazúr szabadban történő használatakor a megfelelő lefedésről (fólia, ponyva) gondoskodni kell, ezzel védelmet biztosítunk, hogy a szer (pl. lecsepegésből) ne kerülhessen a talajba. Ipari alkalmazása csak át nem eresztő padozaton lehetséges; a kezelt fát a teljes száradásáig, nem áteresztő, kemény aljazaton kell tárolni, hogy a lecsepegő anyag vagy a szennyezett esővíz ne kerüljön a talajba vagy a talaj-

vízbe. A maradék felületkezelő anyagot újból fel lehet használni vagy az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell. A termék feldolgozása, továbbá a szerrel kezelt fa beépítése nem engedélyezett élővizek (vízfolyások, tavak stb.) közvetlen közelében. Rendeltetészerű használat során élelmszerrel vagy takarmánnyal kapcsolatba kerülő faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel. A termék nem használható lakóterekben beépített, elhelyezett fafelületek védelmére; kivétel ez alól a kültéri nyílászárók, ajtók, ablakok belső oldala. A szert és a termékmaradékot tilos élővizekbe, a talajba és vagy csatornába önteni.

Munkaeszközök, tisztításuk

Ecset, mártókád, locsolóberendezés, vákuumos telítőberendezés, szóróalagút. Az eszközöket a felhasználás után azonnal vízzel kell tisztítani. Munka szennyeződést el lehet távolítani az Aqua RK-898 tisztítószer koncentrátummal (cikksz.: 3868). A tisztító maradékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Anyagszükséglet

80-120 ml/m² rétegenként
Kékülés elleni hatékony mennyiség 197-216 ml/m²

Száradás

Kb. 4 óra, 20 °C-on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsony hőmérséklet és a magas légnedvesség nagymértékben növeli a száradási időt.

Hatóanyagok

0,63 % 3-jód-2-propinil-butilkarbamát
100 g szer 0,63 g 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot tartalmaz.

Tárolás

Zárt, eredeti göngyölegben, nedvességtől védve, hűvös, fagymentes tároló helyen, min. 1 évig. A tárolásnál a vizekre veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.

VOC-tartalom

A termék EU-határértéke (Kat.A/e): 130g/l (2010)
Ez a termék max. 55 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások

A szer tartalmaz 1,2-3-jód-2-propinilbutilkarbamátot, Allergiás reakciót okozhat.

Feldolgozás és tárolás közben be kell tartani a biztonsági előírásokat.

Termék-kód: HSM-LV 10

Elsősegélynyújtás:

Belégzés esetén:

A sérültet a frisslevegőre kell vinni, lélegeztetni kell, óvni kell a kihűléstől és nyugalomban kell tartani. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil helyzetbe kell hozni és orvosi ellátást kell kérni.

Bőrrel érintkezés esetén:

Azonnal vízzel és szappannal le kell mosni és utána bőven leöblíteni.

Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembekerülés esetén:

A nyitott szemet több (10-15) percen keresztül bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

A száját vízzel öblítsük ki, bőségesen itassunk vizet. Hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni

Ártalmatlanítás

Az anyagmaradékokat az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A teljesen kiürített göngyöleget el lehet küldeni újrahasznosításra.

EWC kód: 03 02 05

veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

Alkalmazási engedély szám

HU-2012-MA-08-00006-0000

Jelölése

WGK: 2
ADR. -/-

A biocid tartalmú készítményeket biztonságosan kell alkalmazni, ezért használat előtt rendszeresen el kell olvasni a termékcímkét és a termékre vonatkozó információkat.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-technika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.

