



## Wohnraum-Lasur

Természetes gyanta- és lenolajbázisú viaszlazúr



Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	672	200	30
	Készletelés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Göngyöleg típusa	fémkanna	fémkanna	fémkanna
	Göngyölegkód	01	03	10
	<b>Terméksz.</b>			
színtelen	2400	■	■	■
fehér	2401	■	■	■
antikszürke	2302	■	■	
nyír	2303	■	■	
tölgy	2305	■	■	
mokka	2306	■	■	
cseresznye	2307	■	■	
toszkánszürke	2308	■	■	
különleges színek*	2406		■	■


\* min. rendelhető mennyiség: 2,5 l

### Anyagszükséglet

Kb. 50–100 ml/m<sup>2</sup> rétegenként



### Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Fal- és mennyezetborításokra
- Nedves helyiségekbe (konyha és fürdő)
- Bútorokra és beltéri ajtókra
- Lépcsőre és parkettára (csak alapozóként)



## Tulajdonságok



- Vizes bázisú
- Megújulónyersanyag-alapú (lenolaj és természetes gyanta)
- Jól feldolgozható
- Kiadós
- Kiváló a vízállósága (vízlepergető hatású)
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1C
- A természetes alapanyagok miatt minimális színingadozás lehetséges, de a tapasztalatok szerint ez nem befolyásolja a végleges színárnyalatot.

## Terméjkellemzők

Kötőanyag	akrilát diszperzió
Sűrűség	kb. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Szag	enyhe
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

## Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Hartwachs-Öl \[eco\] \(7684\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

## Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.  
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- **Előkészítés**  
A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.  
A régi, de ép festékréteget alaposan meg kell csiszolni.  
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.  
Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

## Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**  
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.  
  
Az anyagot jól fel kell keverni.  
Ecsetelés, hengerlés és szórás.  
Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,3–1,8 mm, levegőnyomás: 1,5–2,5 bar.  
Könnyű köztes csiszolás csiszolószivaccsal vagy 240–320 szemcseméretű csiszolópapírral.  
Az átcsiszolás veszélyét el kell kerülni.  
Száradás után felvihető a második réteg.  
Kevés mennyiségben, vékonyan kell felhordani.  
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

## Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.  
A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbalkozást, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.  
Sötétebb színeknél az egyenletes páckép precíz oszlatással érhető el.  
Lépcsők és parketták színező alapozójaként használva Treppen- & Parkettlack parkettalakkal kell lelakkozni vagy Hartwachs-Öl/Hartwachs-Öl [eco] keményviasz-olajjal



kell leolajozni.

Öngyulladásveszély! (lásd: DGUV 209-046. sz. előírása)

Tilos NC (nitro-cellulóz) tartalmú lakkokkal vagy pácokkal egy légtérben alkalmazni. A szennyezett textíliát (pl. törlerongy, munkaruha) tűzálló hulladékgyűjtőben kell összegyűjteni és ártalmatlanítani.

■ **Száradás**

Porszárak: kb. 2 óra után

Megfogható: kb. 4 óra után

Átdolgozható: egy éjszakai száradás után

Teljesen terhelhető 7 nap után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívóképességétől.

■ **Hígítás**

Felhasználásra kész.

Alapozáshoz: kb. 25% vízzel kell hígítani


**Munkaeszközök és tisztításuk**



Akrilecset, széles ecset, mohairhenger, szóróberendezés, padlóolajozó kefe

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni. A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

**Tárolás/eltarthatóság**



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

**Egyéni védőfelszerelés**

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

**Ártalmatlanítás**

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

**VOC-tartalom  
(2004/42/EK Decopaint-  
irányelv)**

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.  
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.