

Technikai információk

BSH- Rétegragasztott fatartó (Brettschichtholz)

Tulajdonság	Követelmény látszó BSH (BSH SI)	Követelmény nem látszó BSH (BSH NSI)
Fafaj	lucfenyő	lucfenyő
Szabvány	DIN EN 14080:2013	DIN EN 14080:2013
Szilárdság	GL 24, GL 28, GL 30, GL 32	GL 24, GL 28, GL 30, GL 32
Nedvességtartalom	9-14,5 %	9-14,5 %
Fekete göcsök	max. 30 mm átmérőig megengedett	megengedett
Kieső göcsök	max. 20 mm átmérőig megengedett	megengedett
Benőtt göcsök	megengedett	megengedett
Tűgöcsök	megengedett	megengedett
Kitörések göcsök mellett	elszórta megengedett max. 10mm- ig	megengedett
Repedések	száradási repedés elszórta megengedett, statikai tulajdonságokat nem befolyásolhatja	korlátozottan megengedett, statikai tulajdonságokat nem befolyásolhatja
Kéreg	nem megengedett	nem megengedett
Elszíneződés/ kékülés	kb. a felület 5%-ig megengedett	megengedett
Gyantatáska	kb. 5x50 mm méretig megengedett, koncentráltan több gyantatáska nem megengedett	megengedett
Juvenilis fa	megengedett	megengedett
Rovarrágás	nem megengedett	elszórta megengedett, kb. 2mm átmérőig
Felület	4- oldalt gyalult, fózolt	4- oldalt gyalult, fózolt