

Technikai információk

KVH- Hossztoldott szerkezeti faelem (Konstruktionsvollholz)

Tulajdonság	Követelmény látszó KVH (KVH-SI)	Követelmény nem látszó KVH (KVH-NSI)
Szabvány	DIN EN 15497:2014	DIN EN 15497:2014
Szilárdság	legalább C24	legalább C24
Nedvességtartalom	15 % ± 3 %	15 % ± 3 %
Göcsök	$A \leq 2/5$; A göcsterület a DIN 4074 szabvány 1. része szerint	$A \leq 2/5$; A göcsterület a DIN 4074 szabvány 1. része szerint
Göcsök fajtája	hiányzó és kieső göcsök nem megengedettek, elszórtan részben kiütött göcsök, vagy göcsrészek lehetnek $\varnothing$ 20mm-ig	hiányzó és kieső göcsök nem megengedettek, elszórtan részben kiütött göcsök, vagy göcsrészek lehetnek $\varnothing$ 20mm-ig
Repedések	repedés szélessége a felület $b \leq 3\%$ lehet	DIN 4074-1
Kéreg	nem megengedett	tartókeresztmetszet kisebbik oldalának $\leq 10\%$ -a
Mérettűrés	mérettűrés osztály 2: $b \leq 100$ mm: ± 1 mm $b > 100$ mm: ± 1.5 mm	mérettűrés osztály 2: $b \leq 100$ mm: ± 1 mm $b > 100$ mm: ± 1.5 mm
Elszíneződés	nem megengedett	DIN 4074-1
Rovarrágás	Nem megengedett	DIN 4074-1
Csavarodás	DIN 4074-1	DIN 4074-1
Kéregzárvány	nem megengedett	DIN 4074-1
Hosszirányú görbület	bélkijített vágásképp esetén ≤ 4 mm/2 m	bélátvágott vágásképp esetén ≤ 8 mm/2 m
	bélátvágott vágásképp esetén ≤ 8 mm/2 m	
Bevágási mód	bélkijített	bélkijített
Felület	gyalult és fózolt	gyalult és fózolt
Gerendavégek	derékszögben vágva	derékszögben vágva