

NOVATOP 3 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő B/C, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02340/0011	19 mm	5 000 x 2 100 mm

A 3 rétegű táblásított falapok kiválóan alkalmasak a belsőépítészeti felhasználás mellett különböző faserkezetekben történő alkalmazásra is. A legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek, megfelelnek minden optikai és műszaki követelménynek. A géppel szortírozott lamellák garanciát nyújtanak a repedésmentes, szép megjelenésre. A többretegű felépítésnek köszönhetően a fa természetes megjelenése mellett a 3-rétegű táblásított lapok kiemelkedő stabilitással rendelkeznek. Minden 3 rétegű táblásított lap egy középréteggel rendelkezik, melynek szálirányára 90 fokkal elforgatva kerülnek rá a fedőrétegek. A rétegvastagságok a kész lapvastagság függvényében változhatnak. A középrétegben a lamellaszélesség általában keskenyebb, 40-42mm, a fedőlamellák szélessége minőség függvényében akár 140mm is lehet. A középrétegben lévő lamellák hosszoldása tompa illesztéssel megengedett, azonban a fedőlamellák minden esetben toldásmentesek, az esztétikus megjelenés érdekében a szélességük egységes. Alapanyag válogatás és ragasztás függvényében a 3-rétegű fenyő lapok beltéri (SWP2), kültéri (SWP3) felhasználásra egyaránt alkalmasak lehetnek. Körültekintő tervezéssel akár homlokzatburkolati elemként is felhasználhatók, de természetesen minden esetben a konstruktív faanyagvédelem az egyik alapfeltétel kell, hogy legyen.

Technikai információk:

Az ÖNORM EN 13353 szabvány szerint a táblásított falapokat az alábbi osztályokba soroljuk:

Technikai osztályok nem tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen

SWP2 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, nedves környezetben

SWP3 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, kültérre

Technikai osztályok tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen

SWP2 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, nedves környezetben

SWP3 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, kültérre

A standard, raktári termékek az SWP2 NS felhasználási osztályba tartoznak, vízálló ragasztással, de nem kültéri felhasználásra!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/3-retegu-tulevelu-tablasított-falap/novatop-3-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-bc--tm-p1128346>



QR-kód



TECHNOLÓGIA

B/C minőség

EN SWP/2 S



AW 100

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	2 100 mm
Hosszúság	5 000 mm
Súly	89,775 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészet, Fal és Födém
Fafaj	Lucfenyő
Táblásított Falap	
attr.Qualitätsklasse	optionvalue.woodPanelQualityClass3
Minőség	B/C
Lapfelépítés	3-Rétegű

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/3-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/novatop-3-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-bc--tm~p1128346>

QR-kód

