

HS Timber 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő AB Átmenő, TM

Cikkszám

02856/0022

Vastagság

18 mm

H x Sz

2 500 x 1 220 mm

A belsőépítészeten és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk AB, B- és BC minőségeket:

- AB minőség: zárt felület, egyenes szálirány, enyhébb rajzolat, egészséges benőtt göcsök, helyenként fekete tűgöcsök megengedettek, néhol enyhébb elszíneződés lehetséges, kisebb repedések a lap széleinél előfordulhatnak, javított göcs és javított gyantatáska nagyobb mértékben előfordulhat, bizonyos fafajok esetében szíjács lehetséges (borovifenyő, duglászfenyő, vörösfenyő), összességében homogén megjelenés

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BC minőség: nincs különösebb minőségi követelmény, elszíneződések lehetnek, bél megengedett, nagyobb mennyiségben göcsök- és gyantatáskák megengedettek, repedés megengedett, formastabilitással szembeni követelmény alacsonyabb



TECHNOLÓGIA

EN SWP/1 NS

 D3

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/ tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/hs-timber-1-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-ab-atmeno--tm~p1173076>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	18 mm
Szélesség	1 220 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	25 kg

Lemez

Fafaj	Lucfenyő
-------	----------

Táblásított Falap

Minőség	AB
Lamella	Átmenő
Felület	mindkét oldal csiszolt
Nedvességtartalom	10 % gyártótól
Lapfelépítés	1-Rétegű

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/hs-timber-1-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-ab-atmeno--tm~p1173076>

QR-kód

