

TILLY 3 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő ABB/BC+, Fedőréteg 5,5mm, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02435/0006	19 mm	2 500 x 2 050 mm



A 3 rétegű táblásított falapok kiválóan alkalmasak a belsőépítészeti felhasználás mellett különböző faszerkezetekben történő alkalmazásra is. A legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek, megfelelnek minden optikai és műszaki követelménynek. A géppel szortírozott lamellák garanciát nyújtanak a repedésmentes, szép megjelenésre. A többrétegű felépítésnek köszönhetően a fa természetes megjelenése mellett a 3-rétegű táblásított lapok kiemelkedő stabilitással rendelkeznek. Minden 3 rétegű táblásított lap egy középréteggel rendelkezik, melynek szálirányára 90 fokkal elforgatva kerülnek rá a fedőrétegek. A rétegvastagságok a kész lapvastagság függvényében változhatnak. A középrétegben a lamellaszélesség általában keskenyebb, 40-42mm, a fedőlamellák szélessége minőség függvényében akár 140mm is lehet. A középrétegben lévő lamellák hosszoldása tompa illesztéssel megengedett, azonban a fedőlamellák minden esetben toldásmentesek, az esztétikus megjelenés érdekében a szélességük egységes. Alapanyag válogatás és ragasztás függvényében a 3-rétegű fenyő lapok beltéri (SWP2), kültéri (SWP3) felhasználásra egyaránt alkalmasak lehetnek. Körültekintő tervezéssel akár homlokzatburkolati elemként is felhasználhatók, de természetesen minden esetben a konstruktív faanyagvédelem az egyik alapfeltétel kell, hogy legyen.

Technikai információk:

Az ÖNORM EN 13353 szabvány szerint a táblásított falapokat az alábbi osztályokba soroljuk:

Technikai osztályok nem tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen

SWP2 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, nedves környezetben

SWP3 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, kültérre

Technikai osztályok tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen

SWP2 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, nedves környezetben

SWP3 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, kültérre

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekel/tablasított-falap---tulevelu/3-retegu-tulevelu-tablasított-falap/tilly-3-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-abbbc--fedoreteg-5-5mm--tm~p1183994>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

Minőségi osztályozás: ABB/
BC+

CE CE jelölés az EN13986
szabvány szerint

EN EN 13353 szabvány
szerint SWP/2

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	2 050 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	43,818 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészeti, Fal és Födém
Fafaj	Lucfenyő
Táblásított Falap	
Minőségi osztály	A minőség
Minőség	ABB/BC+
Lapfelépítés	3-Rétegű

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/3-retegu-tulevelu-tablasított-falap/tilly-3-retegu-tablasított-falap-lucfenyo-abbbc--fedoreteg-5-5mm--tm~p1183994>

QR-kód

