

TILLY 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő BK Átmenő, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02569/0015	21 mm	5.000 x 1.220 mm



A belsőépítészetben és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk A, B- és BK minőségeket:

- A minőség: zárt felület, egyenes szálirány, egészséges benőtt göcsök, kisebb gyantatáskák megengedettek, homogén színárnyalat, kevés javított göcs és gyantatáska előfordulhat, összességében egységes struktúra, bútorfront minőség

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BK minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett, bél megengedett, kékülés megengedett, felhasználása elsősorban nem látszó helyekre, vagy bútor korpuszokhoz

A TILLY egyrétegű tömörfa lapok az EN13353 szabványnak megfelelően állandó minőségellenőrzés alatt készülnek. CE jelöléssel ellátott, nem teherhordó építőipari termék EN 13986 szerint, lemeztípus SWP/2 EN 13353 szerint.

TECHNOLÓGIA

1-rétegű lucfenyőfenyő
táblásított falap BK minőség

EN SWP/2 NS

CE CE jelölés az EN13986
szabvány szerint

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/tilly-1-retegu-tablasított-falap--lucfenyo-bk-atmeno--tm-p13109967>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	21 mm
Szélesség	1 220 mm
Hosszúság	5 000 mm
Súly	60,207 kg

Lemez

Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészeti, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez
Alkalmas nedves területeken	igen
Fafaj	Lucfenyő

Táblásított Falap

Minőség	BK
Lamella	Átmenő
Lamella felépítés	40?–?43 mm hosszirányban
Felület	hátoldal lezárva
Lapfelépítés	1-Rétegű

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/tilly-1-retegu-tablasított-falap--lucfenyo-bk-atmeno--tm~p13109967>

QR-kód

