

Steico Therm

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21666/0100	600 mm	1 350 mm	100 mm


DIN EN 13171 szabvány szerint gyártott farost szigetelőlemez. Alapanyaga természetes farost, alkalmazása tetőkben és falakban is történhet, a szigetelőtáblák illesztése történhet tompa éllel, valamint nút-féder kapcsolattal.

Kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, viszonylag nagy sűrűsége és hajlító szilárdsága miatt akár járható is szarufák fölötti alkalmazás esetén. Nyitott páradiffúziójú szigetelőanyag, környezetbarát, valamint újrahasznosítható.

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.



TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	100 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	1 350 mm
Súly	12,96 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Fal, Tető, Padló, Födém
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,038
Sűrűség [kg/m³]	160

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-p14240349>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0003	0 mm	600 ml

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség
21669/0000	1 500 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-p14240349>

QR-kód

