

Remmers Induline GW-310 Színtelen 20l Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
55020/0293	0 mm	0 mm	0 mm

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni védelemmel

Alkalmazási terület:

Az Induline GW-310 alkalmazható kültéri talajjal nem érintkező faszerkezetek kékülés elleni védelmére MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály: 2, 3) szabványnak megfelelően.

Önálló bevonatként használható félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetekhez, mint pl. burkolatok, deszkázatok, zsaluzatok, kerítések, kapuk, lugasok, kerti tárolók, pavilonok stb.

Mérettartó faszerkezetek esetén (pl. kültéri nyílászárók) a felületkezelési rendszerben alapozóként használható.

A GW-310, mint favédőszer biocid hatóanyagokat tartalmaz a fakártevők ellen. Kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható.

Tulajdonságok:

- vízben emulgeált biocid tartalmú vékonylazúr
- védi a fát az UV- sugárzástól
- folyékony favédőszer, mely védelmet biztosít a kékülést okozó gombásodás ellen az EN 152-1 szabvány szerint
- nem pattogzik
- nem reped

Anyagszükséglet

80-120 ml/m² rétegenként

Kékülés elleni hatékony mennyiség

197-216 ml/m²

Száradás

Kb. 4 óra, 20 °C-on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsony hőmérséklet és a magas légnedvesség nagymértékben növeli a száradási időt.

Részletes információ a műszaki adatlapon (letölthető anyagok)



További információ <https://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletf-vasalat/epuletf-vasalat/remmers-induline-gw-310-szintelen-20l-kulteri-vekonylazur-p3831027>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly	20,5 kg
Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Vékonylazúrok
Csomagolási egység	20 L
Színárnyalat	Szintelen

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletf-vasalat/epuletf-vasalat/remmers-induline-gw-310-szintelen-20l-kulteri-vekonylazur-p3831027>

QR-kód

