

Remmers Köztes- és Fedőbevonat Induline DW-601/50 Selyemfényű 1 Liter

Cikkszám

55020/0223

Csomagolási egység

1 l

Felhasználási terület:

- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Köztes és záróbevonat
- Egy- és többrétegű felhordásra

Tulajdonságok:

- Kiváló terület
- Nagy fedőképesség
- Korai használhatóság
- Megnövelt blokkszilárdság
- Korai vízállóság: a kárveszély minimalizálása, pl. téli beépítéseknél
- Támogató szigetelőhatás megfelelő alap- és köztes bevonatokkal
- Kellemes tapintású
- Nehezen sárgul és krétásodik
- Hosszú élettartam a speciális kötőanyag kombináció végett
- Jégveréssel szembeni kiváló ellenálló képesség: már alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- Nem hajlamos az időszakos vízfoltképződésre
- Alacsony beszenneveződési hajlam

Anyagszükséglet:

150–300 ml/m² (plusz szórási veszteség) (150–300 µm nedvesréteg-vastagságnak, 60–120 µm szárazréteg-vastagságnak felel meg) A színárnyalat alapján eltérések lehetnek.

Porszáras: kb. 1 óra után Csiszolható és átdolgozható: kb. 4 óra után (A megadott értékek 20 °C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett értendők.) Csiszolható és átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb. 20 perc kiterületi idő után (kb. 20 °C és 65–75% relatív páratartalom mellett) / 75 perc száradási idő (kb. 45 °C és 1 m/s légsebesség mellett) / 20 perc lehűlési idő



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekel/tartozek/feluletkezeses/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-dw-60150-selyemfenyu-1-liter-p3876889>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

1 kg

Favédelem

Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	1 l
Színárnyalat	Színtelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-dw-60150-selyemfenyu-1-liter~p3876889>

QR-kód

